

Листы СВМПЭ UHMW PE 2000 S + TLS (термостойкий)

Лист PE 2000 S + TLS, красный, 2005 x 4080 x 12 мм



Длина	4080
Ширина	2005
Толщина	12
Цвет	Красный
Молекулярная масса	9x10*6
Вес кг/м2	98.16
Заказной шифр	Лист PE 2000 S + TLS, красный, 2005 x 4080 x 12 мм

Описание:

Термостойкий сверхвысокомолекулярный полиэтилен, который сочетает в себе износостойкие, ударопрочные свойства [оригинального PE1000 S](#) и в добавок способен выдерживать до 100°C при постоянном воздействии и до 120°C при кратковременном. В пределах этих температур, материал не окисляется, не меняет свою молекулярную структуру и, соответственно, не теряет привычных уникальных характеристик СВМПЭ.

Название: листы сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ PE 2000 S + TLS

Молекулярная масса: 9x10*6

Размеры листов

Длина: 4080 мм.

Ширина: 2005 мм.

Площадь листов: 4,180 кв.м.

Цвет листов: Рубиновый

Так же доступны к заказу размеры **2005x1020, 3060x1250.**

Возможен раскрой, а так же изготовление листов по индивидуальным размерам.

Технические характеристики:

Характеристики	Стандарт	Ед. изм.	PE 2000 "S" plus+ TLS
Цвет материала	-		рубиновый
Шифр	ISO 1043-1		ре-uHMW
средняя молекулярная масса	-	г/моль	$a9 \times 10^6$
Плотность	ISO 1183-1	г/см ³	$\geq 0,93$
Впитывание воды, при насыщении в воде	ISO 62	%	$< 0,01$
Механические свойства			
напряжение текучести / разрушающее напряжение	ISO 527-1/-2	мПа	$\geq 20/25$
Предельное (разрывное) удлинение	ISO 527-1/-2	%	> 50
модуль Юнга (испытание на разрыв)	ISO 527-1/-2	мПа	700
испытание на сжатие – сжимающее напряжение при 1/2/5 % номинальной осадки	ISO 604	мПа	4,5/8/14
Ударная вязкость (Шарпи)	ISO 179-1	кДж/м ²	Б.и.
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи)	ISO 179-1	кДж/м ²	≥ 140
Твёрдость при вдавливании шарика	ISO-2039-1	мПа	38
Твёрдость по Шору, D	ISO 868	°	64
коэффициент трения скольжения в сухом виде	-		0,1 - 0,2
испытание песчаной суспензией	ISO 15527	%	80
Термические характеристики			
Температура плавления	ISO 11357-1	°C	130-135
Температура перехода в стеклообразное состояние	ISO 11357-1	°C	-120
Теплопроводность при 23°C	-	Вт/(К x м)	0,4
линейный термический коэффициент удлинения α : - среднее значение от 23 до 60°C	ISO 11359-2	м/(м x K)	20×10^{-5}
Верхняя температура эксплуатации на воздухе:	-	°C	90
- кратковременная температура эксплуатации			120
- длительная: в течение 5000 ч			100
нижняя температура эксплуатации	-	°C	-
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм	-	-	HB
Электрические свойства			
Прочность на пробой	IEC 60243-1	кВ/мм	≥ 45
Удельное объёмное сопротивление	IEC 60093	Ом x см	$> 10^{14}$
Поверхностное сопротивление	IEC 60093	Ом	$> 10^{14}$
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц	IEC 60250	-	2,1
– при 1 МГц			3
коэффициент диэлектрических потерь $\tan \delta$: – при 100 Гц	IEC 60250	-	0,00039
– при 1 МГц			-
Физиологические свойства			
Совместимость с пищевыми продуктами			+

